

Fasson PP Metalizado TC/S2055/SCK60

Código F04456X
Última atualização: 09/01/2018

Frontal:

Filme rígido de polipropileno biaxialmente orientado prateado brilhante. Possui tratamento superficial top coating para melhorar a ancoragem de tintas de impressão. Boa printabilidade e performance em processos de impressão flexográfica, serigráfica e letterpress.

Gramatura: N/A
Espessura: 51,0 µ (46,0 - 56,0)
Tratamento Superficial: Top Coating

Adesivo:

Fasson S2055 é um adesivo permanente que oferece excelente "tack" e adesão a uma grande variedade de substratos. Apresenta ótimo desempenho em baixas temperaturas (superfícies refrigeradas). Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos. De acordo com esta regulamentação, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira funcional.

Tipo: Hot Melt
Temperatura mínima de Aplicação: - 3 °C
Temperatura de Serviço: - 40 °C a 70 °C

Protetor:

Papel Kraft com impressão "Avery Dennison e Fasson" no verso

Gramatura: 56,5 g/m² (52,0 - 61,0)
Espessura: 55,0 u (50,0 - 60,0)
Tração: MD Min. 4,2 kN/m
CD Min. 1,4 kN/m
Força de Rasgo: MD Mín 314 mN
CD Mín 402 mN

Conjunto:

Gramatura Total 124,2 g/m² (113,0 - 135,4)
Espessura Total 122,5 u (111,0 - 134,0)
Tack Mín. 800 N/m
Adesão Mín. 550 N/m
Release 7,0 - 14,0 g/1pol
Gramatura de Adesivo: N/A

Aplicações e usos do produto:

Este produto pode ser usado para conversão de etiquetas com boa qualidade de impressão. Dispensa o tratamento corona em linha, por ter tratamento superficial top coating, que aumenta a capacidade de ancoragem de tinta. Por ser um filme, possibilita boa resistência e durabilidade da etiqueta. Produto recomendado para dispensamento manual. No caso de rotulagem automática, testes prévios são necessários e a performance do produto depende da velocidade de dispensamento e tamanho dos rótulos.

Durabilidade:

Salvo outra especificação documentada, a durabilidade deste produto é de um ano, armazenado a 25° C e 50% de Umidade Relativa.

Garantia Limitada:

As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso conhecimento e experiência, porém, considerando as mais diversas aplicações possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo sobre o uso dos mesmos materiais.

A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA EXPRESSADO. NENHUMA EXCEÇÃO, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Nenhum vendedor, representante ou agente da AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado.

EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA.
Em todos os casos A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. limita sua responsabilidade legal ante qualquer reclamação relacionada a produtos comprovadamente defeituosos, ao valor de reposição de tais produtos.



Avery Dennison Argentina
Tel: 0810-12AVERY(28379)
Tel:(54-11)4014-2200
Fax:(54-11)4014-2025
e-mail:ad.ar@averydennison.com
www.fasson.com.ar

Avery Dennison do Brasil
Tel:+55 19 3876-7600
Fax:+55 19 3876-7669
e-mail:ad.br@averydennison.com
www.fasson.com.br

Avery Dennison Chile
Tel: 1230-070-1108
Tel:(56-2)239-0710
e-mail:ad.chile@averydennison.com
www.fasson.com.cl

Avery Dennison Colômbia
Tel: (57-4)335-6000
Fax:(57-4)331-2838
e-mail:ad.co@averydennison.com
www.fasson.com.co