

Fasson PP Branco Fosco NTC/S0270/SCK60

Código F06850X
Última atualização: 17/07/2017

Frontal:

Filme rígido de polipropileno biaxialmente orientado branco fosco com tratamento corona. Boa printabilidade e performance em impressão flexográfica base solvente e offset UV. É necessário o uso do tratamento corona em linha, de forma que a tensão superficial do filme atinja 42 dynas/cm. Para os tipos de impressão flexo UV e base água, offset UV e base água, caso o nível de ancoragem de tinta não seja satisfatório, recomendamos a aplicação de primer. Recomendamos também a aplicação de verniz com baixo coeficiente de atrito para superior resistência da impressão.

Produto também indicado para impressão por termo-transferência. Testes prévios são recomendados considerando ribbons, impressoras e suas configurações de ajuste.

Gramatura:	N/A
Espessura:	60,5 µ (54,0 - 67,0)
Tratamento Superficial:	Corona

Adesivo:

Adesivo acrílico permanente transparente com ótimas características de coesão e que apresenta bom nível de adesão sobre a maioria das superfícies. Boa resistência ao envelhecimento, luz UV e calor. Este produto não é recomendado para aplicação em superfícies com plastificante e desmoldantes. De acordo com as regulamentações do FDA, este adesivo está aprovado para contato indireto com alimentos desde que separado do mesmo por uma barreira funcional.

Tipo:	Acrílico
Temperatura mínima de Aplicação:	-1 °C
Temperatura de Serviço:	- 20 °C a 80 °C

Protetor:

Papel Kraft com impressão cinza "Fasson" no verso

Gramatura:	60 g/m ² (54,0 - 66,0)
Espessura:	57,0 u (51,0 - 63,0)
Tração:	Min 5,6 kN/m Min 2,5 kN/m
Força de Rasgo:	Min 314 mN Min 402 mN

Conjunto:

Gramatura Total	121,6 g/m ² (109,9 - 133,3)
Espessura Total	132,0 µ (118,0 - 146,0)
Tack	mín. 200 N/m (FTM9)
Adesão	mín. 180 N/m (FTM1)
Release	7,0 - 16,0 g/1pol
Gramatura de Adesivo:	N/A

Aplicações e usos do produto:

Este produto pode ser usado para conversão de etiquetas com boa qualidade de impressão, e se faz necessária a utilização de tratamento corona em linha, de forma que a tensão superficial do filme atinja 42 dynas/cm. Em casos específicos, pode ser necessária a utilização de primer para melhor ancoragem da tinta. Seu adesivo pode ser aplicado em grande variedade de substratos. Por ser um filme, possibilita boa resistência e durabilidade da etiqueta. Traz bons resultados de conversão e produtividade em altas velocidades. Produto recomendado para conversão rotativa. Não recomendado para corte em folhas. Indicado para impressão por termotransferência com a utilização de ribbons resina e misto. Por ser um filme, não é recomendada a utilização de ribbon cera. Testes são recomendados antes da escolha final do ribbon e para verificação da performance do nosso produto, considerando as condições de processo.

Durabilidade:

Salvo outra especificação documentada, a durabilidade deste produto é de um ano, armazenado a 25° C e 50% de Umidade Relativa.

Garantia Limitada:

As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso conhecimento e experiência, porém, considerando as mais diversas aplicações possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo sobre o uso dos mesmos materiais.

A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA EXPRESSADO. NENHUMA EXCEÇÃO, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO

BRASIL LTDA. Nenhum vendedor, representante ou agente da AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado.

EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA.

Em todos os casos A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. limita sua responsabilidade legal ante qualquer reclamação relacionada a produtos comprovadamente defeituosos, ao valor de reposição de tais produtos.



Avery Dennison Argentina
Tel: 0810-12AVERY(28379)
Tel:(54-11)4014-2200
Fax:(54-11)4014-2025
e-mail:ad.ar@averydennison.com
www.fasson.com.ar

Avery Dennison do Brasil
Tel:+55 19 3876-7600
Fax:+55 19 3876-7669
e-mail:ad.br@averydennison.com
www.fasson.com.br

Avery Dennison Chile
Tel: 1230-070-1108
Tel:(56-2)239-0710
e-mail:ad.chile@averydennison.com
www.fasson.com.cl

Avery Dennison Colômbia
Tel: (57-4)335-6000
Fax:(57-4)331-2838
e-mail:ad.co@averydennison.com
www.fasson.com.co