

# Especificação Técnica UPM Raflatac

20.11.2018 POR 1768

<b>Laminado</b>		<b>PP CLEAR TC 50 P RP37 PET 30</b>			
Código Vendas	SY14X				
Produto	Produto desenvolvido para aplicações de rótulos e etiquetas que exijam alta qualidade de impressão, transparência com aspecto "NO LABEL LOOK" e acabamento decorativo. Devido à característica de rigidez do filme, destina-se à substratos não flexíveis. Bom desempenho no segmento de bebidas, higiene e cuidados pessoais.				
Gramatura	106g/m <sup>2</sup> (mín.: 100g/m <sup>2</sup> - máx.:112g/m <sup>2</sup> )				
Espessura	98µm (mín.: 93µm - máx.: 103µm)				
Release	(5 - 15g/50mm) (FTM3) (10 - 25g/25mm) (FTM4)				
Tack	Mín.: 9 N/25 mm (FTM9)				
<b>Frontal</b>		<b>PP CLEAR TC 50 P</b>			
Produto	Filme biorientado de polipropileno transparente com tratamento Top Coated.				
Uso	Excelente printabilidade em processos de impressões flexográfica normal e UV, offset rotativa, serigrafia rotativa e tipografia, além de boa qualidade em hot stamping e cold foil.				
Gramatura	47	g/m <sup>2</sup>	DIN 53352	(mín.:44g/m <sup>2</sup> - máx.: 50g/m <sup>2</sup> )	
Espessura	51	µm	DIN 53370	(mín.:48µm - máx.:54µm)	
<b>Adesivo</b>		<b>RP37</b>			
Tipo	Adesivo permanente				
Composição	Acrílico base água				
Uso	Excelente aderência em superfícies lisas polares e não polares, assim como, boa resistência à água, produtos químicos, óleos e UV. Superfícies irregulares devem ser previamente testadas.				
Temperatura mínima de Aplicação	5	°C			
Temperatura de serviço min	-20	°C			
Temperatura de serviço max	100	°C			
<b>Liner</b>		<b>PET 30</b>			
Produto	Filme de poliéster transparente para linhas de rotulagens secas ou úmidas de alta velocidade. Excelente resistência à tração.				
Uso					
Gramatura	42	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	(mín.: 39g/m <sup>2</sup> - máx.: 45g/m <sup>2</sup> )	
Espessura	30	µm	ISO 534	(mín.:28µm - máx.:32µm)	
Tensile strength MD	200.0	N/mm <sup>2</sup>	DIN 53455		
Tensile strength CD	210.0	N/mm <sup>2</sup>	DIN 53455		



## Garantia e Durabilidade

Nossas recomendações são baseadas no nosso conhecimento e experiência mais atual. Como nossos produtos são usados em condições fora de nosso controle, não podemos assumir quaisquer responsabilidades por danos causados pelo seu uso. Os usuários de nossos produtos são os únicos responsáveis pelo seu uso adequado, e para a aplicação a que se destina, e determinarão quais são os seus exclusivo critério. Os usuários devem respeitar a legislação aplicável e / ou requisitos de teste para o artigo acabado, e são responsáveis por trazer os seus produtos para o mercado.

Esta publicação não constitui qualquer garantia, expressa ou implícita, e destina-se apenas para o destinatário e não pode ser transferido para terceiros. Não podemos assumir qualquer responsabilidade derivada do uso de nossos produtos em conjunto com outros materiais.

Nuestros expertos del etiquetado están a su disposición para ofrecerle soporte técnico sobre nuestras soluciones autoadhesivas. Póngase en contacto con un miembro de nuestro equipo al número gratuito +1-866-294-8412. Hablamos español!

